



› Ficha Técnica

Membrana Cementicia Flexible

› Es una membrana cementicia flexible mono-componente que permite sellar de manera simple, estructuras de hormigón y mamposterías. Apto para impermeabilizar soportes porosos con daños superficiales, grietas, fisuras moderadas y revestimientos aislantes. Puede ser utilizado en ambientes internos y externos

Proceso de impermeabilización permanente y definitiva

› Extender malla de fibra de vidrio de (90 grs) sobre todo el soporte y adherirla con membrana cementicia, la cual debe tener la consistencia apropiada para poder ser expandida fácilmente con llana lisa

Preparación

› Como mortero para llenado Coloque en un balde de albañil, dos litros y medio (2,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg. de membrana cementicia al agua en forma pausada, e ir mezclando de forma enérgica utilizando la cuchara de albañil, verificando que no se formen grumos.

› Como membrana cementicia: Coloque en un balde de 20 L., seis litros y medio (6,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg de membrana cementicia al agua en forma pausada e ir mezclando de forma mecánica, utilizando taladro y mezclador, verificando que no se formen grumos.

Durabilidad de preparación

› 90 minutos a 20 °C.

Tiempo de secado

› 60 minutos. Por mano.

Presentación

› Bolsa 10kg.

