Abacor
Construimos Confianza



abaseal

SELLADOR CEMENTICIO ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA EL TRATAMIENTO, REPARACIÓN Y SELLADO DE FISURAS

abaseal es un mortero cementicio de granulometría ultrafina especialmente desarrollado para el sellado, reparación y tratamiento de fisuras, microfisuras y grietas superficiales en muros, revoques, hormigón y mampostería.
Su formulación más fina y fluida permite una excelente penetración dentro de las cavidades, logrando una reparación efectiva y una mayor adherencia al sustrato. Está diseñado para corregir imperfecciones antes de la aplicación de revestimientos impermeabilizantes, pinturas, revestimientos plásticos o terminaciones decorativas.
Puede utilizarse tanto en interiores como exteriores, ofreciendo una solución duradera para reparaciones preventivas y correctivas.

Aplicaciones

- Sellado de fisuras capilares.
- Reparación de grietas superficiales.
- Corrección de imperfecciones en revoques.
- Preparación de superficies previo a impermeabilizaciones.
- Reparación de hormigón y mampostería.
- Tratamiento de juntas estáticas de pequeñas dimensiones.

Características y beneficios

✔️ Gran capacidad de penetración gracias a su textura fina y fluida.
✔️ Excelente adherencia sobre superficies cementicias.
✔️ Fácil aplicación con espátula o llana.
✔️ Reduce el riesgo de filtraciones futuras.
✔️ Compatible con pinturas, revestimientos y membranas impermeabilizantes.
✔️ Apto para interiores y exteriores.
✔️ Excelente terminación superficial.
✔️ Rápido secado y fácil lijado.

Rendimiento

El rendimiento dependerá de la profundidad y ancho de la fisura a reparar.
Como referencia:
1 bolsa de 10 kg rinde aproximadamente entre 5 y 8 m² en capa de 1 mm de espesor.

Presentación

Balde de **10kg**.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar

Modo de Empleo

1. Limpiar y preparar correctamente la superficie.
2. Aplicar abaseal con espátula o llana presionando el producto dentro de la fisura o grieta.
3. Retirar el excedente y nivelar la superficie.
4. Dejar secar completamente.
5. En reparaciones profundas aplicar en capas sucesivas.

Preparación de la Superficie

La superficie debe encontrarse firme, limpia, seca y libre de polvo, grasas, pinturas sueltas o cualquier elemento que impida una correcta adherencia.
Las grietas o fisuras deberán abrirse ligeramente cuando sea necesario para favorecer la penetración del producto.

Preparación de la mezcla

Colocar aproximadamente entre 3 y 3,5 litros de agua limpia por bolsa de 10 kg.
Agregar abaseal en forma gradual mientras se mezcla de manera mecánica hasta obtener una pasta homogénea, cremosa y libre de grumos.
Dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar antes de aplicar.

Datos Técnicos

Propiedad Valor: Color Gris
Tiempo de trabajabilidad: 90 minutos
Tiempo de secado inicial: 60 minutos
Aplicación mínima: 1mm
Aplicación máxima por mano: 5 mm
Uso: Interior / Exterior

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- Evitar la exposición directa al sol durante la aplicación.
- Proteger de lluvias durante las primeras 24 horas.
- Utilizar agua limpia para la preparación.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web